⑲ 日本 国 特 許 庁 (J P)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 昭62-222206

@Int_Cl_1

識別記号

广内整理番号

砂公開 昭和62年(1987)9月30日

G 02 B 6/28

B-8106-2H W-8106-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 光ファイバカップラ製造装置

②特 頤 昭61-64691

郊出 願 昭61(1986)3月25日

⑫発 明 者 横 浜 至

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

6発明者 野田 壽一

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所內

①出 顋 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

邳代 理 人 弁理士 谷 義 一

明和敬

1. 発明の名称

光ファイバカップラ製造装置

2. 特許請求の範囲

2本の光ファイバの長手方向の一部を脱着及び 延伸して光ファイバカップラを作成する装置において、 平行に近接させて整列せしめた 2 本の 光 ファイバのコアを含む平面に対して垂直でかつ 腺 着すべき点を通る直線にほぼ沿った相対向する 2 方向から融着用火炎が出るバーナを備えたことを 特徴とする光ファイバカップラ製造装置。

(以下、余白)

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、 融 着時の対称性のずれの小さい光ファイバカップ ラ製造装置に関するものである。 [従来の技術]

力によって浮上する延伸台を備えた光ファイバカ ップラ製造装置が提案されている(特開船60-21 1515号公報)。しかし従来の装置では光ファイバ **融着用の加熱パーナを1個しか低えておらず、従** って加熱は光ファイバの一方向からのみしか行わ れていなかった。 第 4 図(A) ないし第 4 図(C) に 従来の加熱方法と、従来法による光ファイバの融 着状況を示す。すなわち、第4図(A) に示すよう に駐着前に2本の光ファイバ42A .428の個波主軸 を平行にそろえても、 パーナ41の火焰放射口が 1 個であり、加然が非対称であるため、第4回(8) に示すように、パーナ41に近い部分から偏波保持 光ファイバ42A . 42B の溶融が始まるため、2本 の光ファイバの偏波主軸は平行状態からずれる。 その結果、第4図(C) に示すように融着後の状態 43において、偏放主動のずれ日=日: +日2 が残 ることになる。

偏波保持光ファイバカップラの偏波保持能力を / 示すクロストーク (C.T.) は近似的に偏波主軸のずれ 8 に対し、

せて整列せしめた2本の光ファイバのコアを含む 平面に対して垂直でかつ融着すべき点を通る直線 にほぼ沿った相対向する2方向から融着用火炎が 出るパーナを備えたことを特徴とする。

[作用]

本発明は融着加熱を対称的に行うもので、融着時の偏波主軸のずれが小さいため、低クロストークの偏波保持光ファイバカップラが作成できる。 [実施例]

以下に図面を参照して本発明を詳細に説明する。

第1 図は、本発明の一変成例の扱式図である。
1A.1B は股者用バーナ、2 はバーナ支持台、
3A.1B は傷液保持光ファイバ、4A.4B は光ファイバ 固定装置である。5A.5B は延伸台で気体圧によって浮上するようにしてある。

第 2 図 (A) . (B) に一対の光ファイバとバーナの 配置および融着の工程を示す。融資用バーナ IA. IBは、第 2 図に示すように、 2 本の偏波保持光ファイバ 3 A . 1B のコア 6 A . 6B を含む平面に対し、低 C.T. = $1010g\{tan^2\theta\}$ ……………(1) と表わされる。(1) 式により、クロストークの母 依存性を計算した結果を第5回に示す。クロストークを-20dB以下にするためには $\theta \le 5$ 、クロストークを-10dB以下にするためには $\theta \le 1.8$ が必要である。

従来の装置では、第4図に示したように融着による軸ずれを2。以下に抑えることは難しく、クロストークー10d8以下の偏波保持光ファイバカップラを再現性よく作成することができなかった。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明の目的は、融着時の偏波主軸の軸ずれの 問題を解決し、低クロストークの偏波保持光ファ イバカップラを提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

このような目的を達成するために、本発明の光ファイバカップラ製造装置は、2本の光ファイバの長手方向の一部を融着及び延伸して光ファイバカップラを作成する装置において、平行に近接さ

直でかつ 2 本の 偏波保持光ファイバ JA. 3Bの近接 部を通る直線 B に、ほぼ沿って互いに相対向する ように配置されている。

バーナ1A.18 からの酸素・プロバン炎により、 偏波保持光ファイバ3A.38 の近接部分を加熱溶融 すると、対称的な加熱状態が実現できるため、第 2 図(A) のように広力付与部7A.78 が平行に整列 された融着前の状態がそのまま保持されて、第 2 図(B) に示すように融番が行われる。本実施例に よる融着時の軸ずれは 1 ・ 以内に抑えることがで また。

融着後は、気体圧により浮上する延伸台 5A.58 により一定の張力を偶被保持光ファイバ 3A.38 に加えながら、加熱延伸し、所望の結合比のところで延伸を終える。このように作成した偏被保持光ファイバカップラでは再現性よくクロストークー 10d8以下であり、低クロストークの偏被保持光ファイバカップラが変現できた。

本実施例は通常の光ファイバカップラの作成に おいても、融 毎 時のねじれ、曲げ等の少ない光 ファイバカップラが作成できることはもちろんで ある。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明は融着加熱を対称 的に行うもので、融着時の偏波主軸のずれが小さ いため、低クロストークの傷波保持光ファイバ カップラが作成できるという利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実筋例の模式図、

第2図(A)。(B) は本発明の一実施例による偏彼保持光ファイバ融着の工程を示す図、

第3図は偏波保持光ファイバの断面図、

第4図(A), (G), (C) は従来の作成装置による股者の工程を示す図、

第 5 図は触ずれ θ に対するクロストークの依存 性を示す図である。

14.18 … 融着用バーナ、

2…融着用バーナ支持台、

JA, JB, 42A, 428 … 偏彼保持光ファイバ、

1A,4B …光ファイバ固定台、

SA.5B …延仰台、

61.68.31…コア、

74.78.32… 応力付与邸、

8 … 直紋、


71,43 … 触着部、


11…クラッド、


11… パーナ。

特許出願人 日本電信電話株式会社

代理人 弁理士谷 義一









第 2 図


特開昭62-222206(4)



第 3 図



第 4 図



第 5 図

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-222206

(43)Date of publication of application: 30.09.1987

(51)Int.CI.

G02B 6/28

(21)Application number : 61-064691

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

25.03.1986

(72)Inventor: YOKOHAMA ITARU

NODA JUICHI

(54) PRODUCING DEVICE FOR OPTICAL FIBER COUPLER

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a polarized wave holding optical fiber coupler with low crosstalk by providing the titled device with burners for generating fusing fire from two opposite directions vertical to a plane including two optical fiber cores arranged adjacently in parallel and almost along a straight line passing a point to be fused. CONSTITUTION: The fusing burners 1A, 1B are aligned vertically to the plate including the cores 6A, 6B of two polarized wave holding optical fibers 3A, 3B and oppositely to each other almost along the straight line 8 passing the adjacent part of the optical fibers 3A, 3B. When the adjacent part of the optical fibers 3A, 3B is heated and melted by oxygen/propane frame generated from the burners 1A, 1B, symmetrical heating state can be obtained, so that the preceding state before fusing in which stress application parts 7A, 7B are aligned in parallel can be held as it is to fuse them.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]